RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

21P

Durezza	HV	200 - 220
Granulometria	µm	53 - 170

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti P.T.A. esenti da cricche su stampi in bronzo di tutti i tipi.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 23/12/2021