RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

24PSP

Durezza	HV	310
Durezza	HRC	31
Granulometria	µm	63 - 210

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Lega esente da cromo per ricariche con processo P.T.A. su ghisa e leghe di bronzo.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 06/03/2006