

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



|                        |     |           |
|------------------------|-----|-----------|
| Durezza                | HV  | 350 - 400 |
| Durezza                | HRC | 35 - 41   |
| Granulometria          | µm  | 20 - 106  |
| Temperatura di fusione | °C  | 920 - 960 |

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSIACETILENICO

**Campo di impiego**

Riporto di maschi e stampi in ghisa per vetrerie.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 13/12/2017