RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

25V

Durezza	HV	280 - 310
Durezza	HRC	27 - 31
Granulometria	µm	20 - 71
Temperatura di fusione	ºC	1070 - 1100

Tipo impianto: CANNELLO OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Riporti lavorabili all'utensile, resistenti a forti urti, a frizione e ad ossidazione fino a 600ºC.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/08/2016