

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



|                        |     |               |
|------------------------|-----|---------------|
| Durezza                | HV  | 320           |
| Durezza                | HRC | 32            |
| Granulometria          | µm  | 53 - 150      |
| Temperatura di fusione | °C  | 910 -<br>1070 |

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

**Campo di impiego**

Riporti con processo P.T.A. su stampi, collarini e fondi in ghisa e bronzo d'alluminio.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 06/03/2006