RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

27P

Durezza	HV	280
Durezza	HRC	25 - 30
Granulometria	µm	53 - 150

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riparazione e ricariche con processo P.T.A. di stampi per vetrerie.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 03/08/2016