RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

28V/1

Durezza	HV	240 - 280
Durezza	HRC	20 - 27
Granulometria	µm	20 - 71
Temperatura di fusione	ºC	870 - 910

Tipo impianto: CANNELLO OSSIACETILENICO

Campo di impiego
Polvere per riporto con cannello ossiacetilenico su ghisa ed acciaio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 17/02/2021