RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

29P

Durezza	HV	260 - 320
Durezza	HRC	24 - 32
Granulometria	µm	53 - 150
Temperatura di fusione	ºC	890 - 960

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Ricarica con processo PTA su stampi in bronzo d'alluminio per vetreria.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/08/2016