

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



| | | |
|---------------|-----|-----------|
| Durezza | HV | 390 - 445 |
| Durezza | HRC | 40 - 45 |
| Granulometria | µm | 63 - 210 |

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti antiusura con processo P.T.A. per l'impiego su accessori per vetreria.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 14/07/2020