

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HV	400
Durezza	HRC	41
Granulometria	µm	20 - 63
Temperatura di fusione	°C	1010 - 1140

*Tipo impianto:* PLASMA SPRAY, HVOF,  
CANNELLO OSSIA CETILENICO

**Campo di impiego**

Riporti antiusura con discreta lavorabilità all'utensile per l'impiego su accessori per vetreria.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/03/2006