

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HV	450 - 480
Durezza	HRC	45 - 48
Granulometria	µm	20 - 71
Temperatura di fusione	°C	1000 - 1030

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSIACETILENICO

**Campo di impiego**

Riparti antiusura di media durezza al limite della lavorabilità all'utensile.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016