RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

35M

Durezza	HV	335 - 380
Durezza	HRC	34 - 39
Granulometria	µm	45 - 125
Temperatura di fusione	ºC	1020 - 1050

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO ACETILENE ARIA

Campo di impiego

Riporto e riparazioni su stampi, collarini, fondi ed anelli per vetreria.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/08/2016