

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



Durezza	HV	415
Durezza	HRC	42
Granulometria	µm	45 - 125
Temperatura di fusione	°C	1080 - 1140

*Tipo impianto:* PISTOLA OSSIGENO  
ACETILENE ARIA

**Campo di impiego**

Riporti con lega tipo SF6 lavorabili e resistenti all'usura e alla corrosione a caldo.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016