

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



Durezza	HV	280
Durezza	HRC	27
Granulometria	µm	53 - 150

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

**Campo di impiego**

Riporto P.T.A. in lega base cobalto tipo Stellite Gr. 25.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 02/07/2019