

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



| | | |
|------------------------|-----|----------------|
| Durezza | HV | 415 |
| Durezza | HRC | 42 |
| Granulometria | µm | 36 - 106 |
| Temperatura di fusione | °C | 1080 - 1140 |

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA

Campo di impiego

Riporti con lega tipo SF6 lavorabili e resistenti all'usura e alla corrosione a caldo.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 09/03/2006