

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



51T

EN 14700 :  
PCo2

Durezza	HV	400
Durezza	HRC	41
Granulometria	µm	20 - 63
Temperatura di fusione	°C	1285 - 1375

*Tipo impianto:* PLASMA SPRAY, HVOF,  
CANNELLO OSSIACETILENICO

**Campo di impiego**

Lega base cobalto del tipo Stellite Gr.6 per impieghi antiusura ad elevate temperature.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 05/05/2017