RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

37TG

Durezza	HV	400
Durezza	HRC	41
Granulometria	µm	20 - 63
Temperatura di fusione	ºC	1010 - 1140

Tipo impianto: PLASMA SPRAY, HVOF, CANNELLO OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Riporti antiusura con discreta lavorabilità all'utensile per l'impiego su accessori per vetreria.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/03/2006