RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

**38P**

| | | |
|---|---|---|
| Durezza | HV | 350 - 410 |
| Durezza | HRC | 35 - 42 |
| Granulometria | µm | 53 - 150 |
| Temperatura di fusione | ºC | 1010 - 1050 |

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO TRASFERITO (P.T.A.)

**Campo di impiego**

Riporti con processo P.T.A. lavorabili e resistenti alla corrosione.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 26/10/2021