RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

38P/1

Durezza	HV	350 - 410
Durezza	HRC	35 - 42
Granulometria	µm	63 - 150
Temperatura di fusione	ºC	1010 - 1050

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego
Riporti con processo P.T.A. lavorabili e resistenti alla corrosione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 26/10/2021