RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

38W

Durezza	HV	350 - 410
Durezza	HRC	35 - 42
Granulometria	µm	36 - 106
Temperatura di fusione	ºC	1010 - 1050

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO ACETILENE ARIA

Campo di impiego
Riporti lavorabili resistenti alla corrosione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 03/08/2016