

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



Durezza	HV	490
Durezza	HRC	48
Granulometria	µm	20 - 106
Temperatura di fusione	°C	1060 - 1100

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIA CETILENICO

Campo di impiego

Riporti in lega tipo SF12 resistenti all'usura ed alla corrosione ad elevate temperature.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016