RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO

50T

Durezza	HV	415
Durezza	HRC	42
Granulometria	µm	20 - 53
Temperatura di fusione	ºC	1080 - 1140

Tipo impianto: PLASMA SPRAY, HVOF

Campo di impiego

Riporti con lega tipo SF6 lavorabili e resistenti all'usura e alla corrosione a caldo.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 30/11/2021