

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



EN 14700 :  
PCo2

|                        |     |                |
|------------------------|-----|----------------|
| Durezza                | HV  | 500            |
| Durezza                | HRC | 49             |
| Granulometria          | µm  | 15 - 53        |
| Temperatura di fusione | °C  | 1280 -<br>1315 |

*Tipo impianto:* PLASMA SPRAY, HVOF

**Campo di impiego**

Lega base cobalto tipo Stellite Gr.12 per riporti antiusura ad alte temperature di impiego.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 30/04/2020