RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO

51FEP

Durezza	HV	590
Durezza	HRC	53
Granulometria	µm	53 - 180

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporto con elevata resistenza ad usura per attrito da metallo con forti carichi ed alte temperature

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 28/04/2020