RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO

51M

Durezza	HV	370 - 440
Durezza	HRC	38 - 45
Granulometria	µm	45 - 125
Temperatura di fusione	ºC	1275 - 1375

EN 14700 :
PCo2

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego
Lega base cobalto del tipo Stellite Gr.6 per impieghi antiusura ad elevate temperature.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/11/2021