

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



EN 14700 :  
PCo2

Durezza	HV	500
Durezza	HRC	49
Granulometria	µm	53 - 150
Temperatura di fusione	°C	1280 - 1315

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

**Campo di impiego**

Lega base cobalto Grado 12 per riporti antiusura ad alte temperature di impiego.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/10/2021