

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HV	200 - 230
Granulometria	µm	53 - 150
Temperatura di fusione	°C	1290 - 1350

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

**Campo di impiego**

Riporti su attrezzature sottoposte a forte pressione e corrosione ad alte temperature (1100°C).

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/11/2021