

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO



Durezza	HRC	58 - 62
Granulometria	µm	53 - 150

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

**Campo di impiego**

Leghe designata per resistere a forte abrasione con urti moderati.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 29/03/2019