RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

543P

Durezza	HRC	37 - 46
Granulometria	µm	53 - 150

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti antiusura in lega base nichel tipo Tribaloy T-745 per impieghi ad alte temperature.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 21/12/2016