RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO

546P/1

Durezza	HRC	64
Granulometria	µm	53 - 180

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti duri resistenti ad usura abrasiva e per impatto

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 20/02/2019