RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO

547P

Durezza	HRC	64 - 68
Granulometria	µm	53 - 180

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Depositi resistenti ad usura per abrasione ed erosione anche in presenza di colpi moderati.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 02/09/2019