RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO

55T

Durezza	HV	260 - 320
Durezza	HRC	25 - 32
Granulometria	µm	20 - 63
Temperatura di fusione	ºC	1185 - 1385

Tipo impianto: PLASMA SPRAY, HVOF

Campo di impiego
Riporto in lega base cobalto tipo Stellite Gr.21 con ottima resistenza agli shocks termici.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 30/04/2020