RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO

56P

Durezza	HV	500
Durezza	HRC	49
Granulometria	µm	53 - 150
Temperatura di fusione	ºC	1280 - 1315

EN 14700 :
PCo2

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego
Lega base cobalto Grado 12 per riporti antiusura ad alte temperature di impiego.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/10/2021