RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO

56T

Durezza	HV	500
Durezza	HRC	49
Granulometria	µm	15 - 53
Temperatura di fusione	ºC	1280 - 1315

EN 14700 :
PCo2

Tipo impianto: PLASMA SPRAY, HVOF

Campo di impiego
Lega base cobalto tipo Stellite Gr.12 per riporti antiusura ad alte temperature di impiego.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 30/04/2020