RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO

57P

Durezza	HV	560 - 700
Durezza	HRC	53 - 60
Granulometria	µm	53 - 150
Temperatura di fusione	ºC	1255 - 1280

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti antiusura non lavorabili all'utensile in lega base cobalto tipo Stellite Gr.1.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 16/11/2021