

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HRC	40 - 45
Durezza DOPO SALDATURA	HRC	28 - 32
Granulometria	µm	53 - 150

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

**Campo di impiego**

Riporti antiusura in lega base cobalto tipo Ultimet

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 11/06/2021