

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HV	280
Durezza	HRC	27
Granulometria	µm	20 - 63
Temperatura di fusione	°C	1390 - 1425

*Tipo impianto:* PLASMA SPRAY, HVOF,  
CANNELLO OSSIACETILENICO

**Campo di impiego**

Sottostrato ancorante per i depositi ceramici.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 27/11/2019