RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO

59PH/1

Durezza	HRC	51 - 57
Granulometria	µm	53 - 180

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti antiusura in lega base cobalto tipo Tribaloy T-400 per impieghi ad alte temperature.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 22/08/2018