RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO

60FEP

Durezza	HRC	58 - 62
Granulometria	µm	53 - 150

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Lega designata per resistere a forte abrasione con urti moderati.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 29/03/2019