

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE RAME



Durezza DEL DEPOSITO	HB	80 - 120
Granulometria	µm	45 - 125
Temperatura di fusione	°C	980 - 1040

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

**Campo di impiego**

Riporti in bronzo antifrizione su acciai in genere.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 11/04/2012