RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

62M

Durezza	HV	700 - 800
Durezza	HRC	60 - 64
Granulometria	µm	45 - 125

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO ACETILENE ARIA

Campo di impiego

Riporti resistenti all'usura e alla frizione da metallo o da guarnizioni sintetiche.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016