RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

62P

Durezza	HV	700 - 830
Durezza	HRC	60 - 65
Granulometria	µm	53 - 150

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti P.T.A. resistenti all'usura e alla frizione da metallo o da guarnizioni sintetiche.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 06/10/2021