

## RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEL GRANO DI	HV	1900 -
WC		2200
Durezza DEL LEGANTE	HRC	60 - 65
Granulometria	µm	53 - 150

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

### **Campo di impiego**

Riporti antiusura con carburi di tungsteno macrocristallini con elevata resistenza all'abrasione.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 27/10/2020