

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



| | | |
|----------------------|-----|----------|
| Durezza DEL GRANO DI | HV | 2500 - |
| WC | | 3500 |
| Durezza DEL LEGANTE | HRC | 28 - 35 |
| Granulometria | µm | 38 - 160 |

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.), LASER

Campo di impiego

Riporti antiusura con carburi di tungsteno macrocristallini con elevata resistenza all'abrasione

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 01/12/2020