

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEL LEGANTE	HRC	59 - 63
Durezza DEL GRANO DI WC	HV	2100
Granulometria	µm	20 - 125

*Tipo impianto:* PISTOLA OSSIGENO  
ACETILENE ARIA, CANNELLO  
OSSIACETILENICO

**Campo di impiego**

Riporti contenenti carburi di tungsteno resistenti a forte usura per abrasione.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/10/2021