

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEL GRANO DI HV 2100  
WC

Durezza DEL LEGANTE HRC 59 - 63

Granulometria  $\mu\text{m}$  36 - 125

*Tipo impianto:* PISTOLA OSSIGENO  
ACETILENE ARIA

**Campo di impiego**

Riporti spruzzati e rifusi con carburi di tungsteno resistenti a forte usura per abrasione.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016