RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

**65S**

| | | |
|---|---|---|
| Durezza | HV | 680 - 780 |
| Durezza | HRC | 59 - 63 |
| Granulometria | µm | 20 - 106 |

*Tipo impianto:* CANNELLO OSSIACETILENICO

**Campo di impiego**

Riporti antiusura per impieghi ad alte temperature, lavorabili solo con rettifica.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 10/05/2018