RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO

**712P**

| | | |
|---|---|---|
| Durezza | HRC | 46 - 53 |
| Granulometria | µm | 53 - 150 |
| Temperatura di fusione | ºC | 1370 - 1400 |

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO TRASFERITO (P.T.A.)

**Campo di impiego**

Riporti antiusura in lega base cobalto tipo Stellite 712 per impieghi ad alte temperature.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 29/01/2019