

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEL LEGANTE	HRC	60 - 64
Durezza DEL GRANO DI WC	HV	2100
Granulometria	µm	45 - 125

*Tipo impianto:* PISTOLA OSSIGENO  
ACETILENE ARIA

**Campo di impiego**

Polvere universale con carburi di tungsteno per riporti di spessore sottile.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 10/03/2020