SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

TGX2209

			Ø (mm)	L (mm)
Resistenza	N/mm²	800		
Limite Elastico	N/mm²	600	2.2	1000
Allungamento (5d)	%	32		
Resilienza KV	J (-50ºC)	130		

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldatura TIG di acciai Duplex tipo S31803-S32205 in prima passata senza protezione al rovescio.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 11/04/2014